


# Mercuro B



01



44



33



41



28



35



















04



**Mercuro B** – Polyester blackout fabric with some colours available 300 cm wide. A Silent Gliss bestseller due to easy handling and reliable hanging characteristics.








**Mercuro B** – Bewährter Polyester-Blackout-Stoff. Einige Farben in 300 cm Breite verfügbar. Mercuro B ist aufgrund der einfachen und unproblematischen Handhabung sowie des guten Hängeverhaltens einer der Silent Gliss Bestseller.








**Mercuro B** – Tissu occultant polyester avec des couleurs disponibles en laize de 300 cm. Son succès réside dans la facilité d'utilisation et son rendu.

Characteristic / Eigenschaften / Propriétés	
 Transparency / Transparenz / Transparence	Blackout / Blackout / Occultation totale
 Fabric qualities / Ausrüstung / Qualités	stiff / versteift / enduit
 Composition / Materialzusammensetzung / Composition DIN 60 001	Polyester acrylic-coated / acrylatbeschichtet / enduite d'acrylate
 Weight / Gewicht / Poids (g/m <sup>2</sup> ) DIN EN 12127	340
 Thickness / Dicke / Epaisseur (mm) DIN EN ISO 2286-3	0.38
 Max. width / Nutzbreite / Largeur (cm)	235, 295 (1, 4, 28, 35, 44)
 Widths in stock / Lagerbreiten / Largeurs en stock (cm)	240, 300 (1, 4, 28, 35, 44),  12.7, 8.9
 Flame retardant / Schwerentflammbarkeit / Classement au feu	B1 (DIN 4102-1), M1 (NF P 92-503-507), B-s2, d0 (EN 13501-1)
 Light fastness / Lichtechtheit / Résistance à la lumière DIN EN ISO 105-B02	5-6
 Applicable in humid areas / Feuchtraumgeeignet / Compatible avec lieux humides	No / Nein / Non
 Special colours minimum order quantity / Spezialfarben erhältlich ab / Couleurs spéciales disponibles à partir de	500 m
 * Limited or not suitable for roller blind systems / Eingeschränkt oder nicht geeignet für Rollo-Systeme / Limité ou non adapté pour les systèmes stores enrouleurs / rollos	Silent Gliss 4905
 Green building  CONFIDENCE IN TEXTILES  Reach compliant	This fabric can assist in the achievement of green building ratings. Dieser Stoff kann zum Erreichen von Green building-Zertifizierungen beitragen. Ce tissu peut permettre d'atteindre les certifications Green building.

Washing instructions / Pflegehinweis / Nettoyage
    

Processing / Verarbeitung / Traitement	Individual design / Individuelles Design / Design individuel
Welding / Schweißen / Soudure <input type="checkbox"/>	Digital printing / Digitaldruck / Impression digitale <input checked="" type="checkbox"/>
	Laser cutting / auslasern / Coupe au laser <input type="checkbox"/>

Optical and solar coefficients / Optische und Solar-Kennzahlen / Coefficients optiques et solaires (DIN EN 410)							
Colour / Farbe / Couleur	01	04	28	33	35	41	44
 Tv	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
 Ts	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
 Rs	66.0	71.0	69.0	71.0	71.0	71.0	70.0
 As	34.0	29.0	31.0	29.0	29.0	29.0	30.0
 Tuv	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
 Fc	0.50	0.46	0.48	0.47	0.46	0.48	0.49
 G <sub>tot</sub>	0.36	0.33	0.34	0.34	0.33	0.33	0.34

 Tv	Visible light transmission / Lichttransmission / Transmission de lumière visible (%)	 Tuv	UV transmission / UV-Transmission / Transmission UV (%)
 Ts	Solar transmission / Strahlungstransmission / Transmission solaire (%)	 Fc	Shading factor / Abminderungsfaktor / Facteur d'ombre (EN 14501) (Glass g-value: 0,72; 1,6 W/m <sup>2</sup> K)
 Rs	Solar reflectance / Strahlungsreflexion / Réflexion solaire (%)	 G <sub>tot</sub>	Total g-value / Gesamt g-Wert / Valeur g totale (DIN EN 13363-1) (Glas g-Wert: 0,72; 1,6 W/m <sup>2</sup> K)
 As	Solar absorption / Strahlungsabsorption / Absorption solaire (%)	All coefficients may have a tolerance of +/-5% / Alle Werte sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/-5% / Tous les coefficients peuvent avoir une tolérance de +/-5%	

