



900



933



909



934



913



930



















D5

Puma – The blackout fabric of choice when a robust, easy maintenance fabric is required. Ideal for use with Silent Gliss dimout systems.

Puma – Die erste Wahl, wenn ein unempfindliches, pflegeleichtes Blackout-Gewebe gefragt ist. Ideal für die Verwendung mit Silent Gliss Dimout-Systemen.

Puma – Tissu occultant facilement nettoyable. Convient particulièrement aux stores enrouleurs / systèmes rollos occultant à glissière.

Characteristic / Eigenschaften / Propriétés	
 Transparency / Transparenz / Transparence	Blackout / Blackout / Occultation totale
 Fabric qualities / Ausrüstung / Qualités	stiff / versteift / enduit
 Composition / Materialzusammensetzung / Composition DIN 60 001	Glass fibre, PVC coated (25% Glass fibre, 75% PVC) Glasfaser, PVC beschichtet (25% Glasfaser, 75% PVC) Fibre de verre, enduit de PVC (25% fibre de verre, 75% PVC)
 Weight / Gewicht / Poids (g/m ²) DIN EN 12127	407 / 530
 Thickness / Dicke / Epaisseur (mm) DIN EN ISO 2286-3	0.30 / 0.38
 Max. width / Nutzbreite / Largeur (cm)	295 (900, 909, 933), 239 (930, 934), 178 (913)
 Widths in stock / Lagerbreiten / Largeurs en stock (cm)	300 (900, 909, 933), 244 (930, 934), 183 (913)
 Flame retardant / Schwerentflammbarkeit / Classement au feu	M1 (NF P 92-503-507), BS 5867-2, Classe 1 (UNI VF 8456)
 Light fastness / Lichtechtheit / Résistance à la lumière DIN EN ISO 105-B02	6
 Applicable in humid areas / Feuchtraumgeeignet / Compatible avec lieux humides	Yes / Ja / Oui
 Special colours minimum order quantity / Spezialfarben erhältlich ab / Couleurs spéciales disponibles à partir de	1500 m
 Limited or not suitable for roller blind systems / Eingeschränkt oder nicht geeignet für Rollo-Systeme / Limité ou non adapté pour les systèmes stores enrouleurs / rollos	Silent Gliss 4900, 4905
 Green building  CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100 508-070  GREENGUARD® Indoor Air Quality Certified  Reach compliant	This fabric can assist in the achievement of green building ratings. Dieser Stoff kann zum Erreichen von Green building-Zertifizierungen beitragen. Ce tissu peut permettre d'atteindre les certifications Green building.

Washing instructions / Pflegehinweis / Nettoyage



Processing / Verarbeitung / Traitement

Welding / Schweißen / Soudure	<input checked="" type="checkbox"/>
Individual design / Individuelles Design / Design individuel	
Digital printing / Digitaldruck / Impression digitale	★★☆
Laser cutting / auslasern / Coupe au laser	<input type="checkbox"/>

Optical and solar coefficients / Optische und Solar-Kennzahlen / Coefficients optiques et solaires (DIN EN 410)

Colour Farbe Couleur	900	909	913	930	933	934
T_v	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
T_s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
R_s	56.0	22.0	11.0	5.0	45.0	60.0
A_s	44.0	78.0	89.0	95.0	55.0	40.0
T_{UV}	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
g_{tot}	0.40	0.56	0.61	0.64	0.45	0.39

T_v Visible light transmission / Lichttransmission / Transmission de lumière visible (%)	T_{UV} UV transmission / UV-Transmission / Transmission UV (%)
T_s Solar transmission / Strahlungstransmission / Transmission solaire (%)	F_c Shading factor / Abminderungsfaktor / Facteur d'ombre (EN 14501)
R_s Solar reflectance / Strahlungsreflexion / Réflexion solaire (%)	g_{tot} Total g-value / Gesamt g-Wert / Valeur g totale (DIN EN 13363-1)
A_s Solar absorption / Strahlungsabsorption / Absorption solaire (%)	(Glass g-value: 0,72; 1,6 W/m ² K) (Glas g-Wert: 0,72; 1,6 W/m ² K) (Valeur g de la vitre: 0,72; 1,6 W/m ² K) All coefficients may have a tolerance of +/-5% / Alle Werte sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/-5% / Tous les coefficients peuvent avoir une tolérance de +/-5%

